



NaturePaint

Verftechnisch advies

WAT HEEFT U NODIG

- schone emmer of kom
- maatbeker
- elektrische (boor)mixer
- grote lepel of spatel
- kwast of vachtroller

VERVEN

Roer de verf zo nu en dan door om de dikte te behouden. Twee dunne lagen geven een betere dekking en een langere duurzaamheid dan één dikke laag. Breng de verf met een kwast/vachtroller aan. (z.o.z. voor uitgebreide informatie)

SCHOONMAKEN

Spoel alle gebruikte spullen direct na het verven met warm zeepwater af. Verwijder voordat de verf droog is de spetters op je kleding. Overgebleven verf kun je veilig weggegooid met het normale afval. Gooi geen verf in afvoerleidingen en rioolbuizen.

INRICHTEN

NaturePaint is vrij van oplosmiddelen. De geschilderde kamer kun je dezelfde dag weer gebruiken. Pas na 2 weken is NaturePaint volledig uitgehard. Het geschilderde oppervlak is licht reinigbaar met een zachte doek met lauwwarm kraanwater. Intensieve reiniging kan resulteren in beschadigingen en vlekvorming. Beschadigingen of vlekken kunnen eenvoudig worden hersteld/ bijgewerkt met NaturePaint. Bewaar daarom altijd een restant NaturePaint poeder voor eventueel herstel.

Mengverhoudingen:

Poeder	Water	Verf*	m2
80gr	+ 120ml	= 200ml	2m2
150gr	+ 225ml	= 375ml	3-4m2
250gr	+ 375ml	= 625ml	6-7m2
500gr	+ 750ml	= 1,25L	12-15m2
750gr	+ 1,13L	= 1,88L	18-22m2
1kg	+ 1,5L	= 2,5L	25-30m2

*De inhoud van het totaal gereed product en het verbruik kunnen enigszins afwijken omdat het een natuurproduct betreft.

- Productomschrijving** : Natuurlijke poeder, die door eenvoudige menging met water verf wordt.
- Toepassing** : Voor muren en plafonds en de meeste stenen oppervlakten in huis. Tevens toepasbaar op geschuurd hout.
- Kenmerken** :
- 100% natuurlijk en daardoor volledig afbreekbaar
 - Mensen met een oplosmiddelallergie kunnen probleemloos NaturePaint toepassen
 - Krijtmat
 - NaturePaint bevat geen oplosmiddelen
 - Unieke samenstelling

Eigenschappen

- Basis** : Klei en natuureigen pigmenten
- Kleur** : 27 kleuren volgens Inspiratiemap
- Dichtheid 20°C** : ca. 2,96 kg/ltr. In droge vorm
- Laagdikte** : ca. 40 µ. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
- Overschilderbaar** : Na 3-4 uur
- Glans** : krijtmat
- Theor.rendement** : ca. 25-30 m²/ kg (= ca. 2,5L), afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond.
- Houdbaarheid in gemengde vorm** : in afgesloten verpakking en koel opgeslagen is NaturePaint nog ca. 2-3 dagen verwerkbaar.
Voeg indien nodig nog wat water toe.
- Houdbaarheid poeder** : mits droog en koel opgeslagen is de poeder ten minste 2-3 jaar houdbaar.
Geringe kleurafwijkingen voorbehouden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : water

Verwerkingsmethoden

Kwast/ vachtroller

- Verdunning : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.naturepaint.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsvoorschriften

Meet lauwwarm kraanwater af in een kom of emmer. Voeg de poeder al mengend in kleine hoeveelheden toe. Meng het geheel tot een homogene massa. Zorg dat er geen poederresten aan de zijkant van de emmer blijven zitten. Wacht na het mengen 20 minuten tot de NaturePaint dikker wordt en meng dan kort nog een keer. Houdt u aan de aanbevolen mengverhoudingen.

Roer de verf zo nu en dan door om de dikte te behouden. Twee dunne lagen geven een betere dekking en een langere duurzaamheid dan een enkele dikke laag.

N.B. met NaturePaint behandeld hout is niet overschilderbaar met andere (oplosmiddelhoudende) verven, wel met NaturePaint. Niet direct aanbrengen op vochtige plekken, kunststoffen of melamine. Bewerk uw oppervlakten voor door ondeugdelijke verflagen, loszittend gruis, stof, vet en/of vuil te verwijderen. Isoleer donkere vlekken of noesten met bijvoorbeeld Koopmans Wegenverf. Gebruik voor zeer absorberende oppervlakten als grondlaag 5-10% extra water bovenop de aangegeven waterdosering en laat het 24 uur drogen.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril